

Caractéristiques du produit High Street FiberFloor^{MC}

1. FABRICANT/PRODUIT EXCLUSIF

1.1 **Produit exclusif** : Feuille de vinyle de luxe, résistante renforcée de fibres de verre, pouvant être soudée à chaud. Convient aux environnements résidentiels et commerciaux légers.

1.2 Fabricant:

Tarkett Amérique du Nord Tél : (800) 899-8916
30000 Aurora Rd. (440) 543-8916
Solon, Ohio 44139
Web : www.tarketthome.com

1.3 Description du produit exclusif :

1.3.1 **Construction** : Feuille de vinyle de luxe résistante fabriquée à partir de matières premières vierges sans ortho-phthalates.

1.3.2 Particularité :

- **Construction** : Couche de finition en uréthane scellée (faible brillance)
- **Série** : 60000
- **Épaisseur totale** : 0,080 po (2,03 mm)
- **Épaisseur de la couche d'usure** : 0,51 mm (0,020 po)
- **Largeur** : 3,6 m (12 pi.)
- **Taille maximum du rouleau** : 83,6 m² (100 yd²)
- **Poids par mètre carré** : 4,81 lb (2,18 kg)

2. DÉTAILS DU PRODUIT ET DONNÉES TECHNIQUES

2.1 **Matériau en feuilles** : ASTM F1303 Type 1, Grade 1, Classe C

2.2 **Résistance au glissement** : ASTM D2047 >0,5

2.3 **Flexibilité** : ASTM F137 Passe

2.4 **Limite de charge statique (ASTM F970)** : ASTM F970 12,3 kg/cm² (175 lb/po²)

2.5 **Stabilité thermique** : ASTM F1514 ΔE<8

2.6 **Stabilité à la lumière** : ASTM F1515 ΔE<8

2.7 **Réduction du bruit** : ASTM E2179 ΔIIC 13 dB

2.8 **Résistance aux taches** : ASTM F925 Passes

2.9 **Résistance au feu** : ASTM E648 >0,45 W/cm²

2.10 **Densité de fumée** : ASTM E662 < 450

2.11 **Normes immobilières minimales HUD/FHA** : Respecte l'épaisseur de la couche d'usure

2.12 **Certification FloorScore^{MD}** : SCS-FS-02746

2.13 **Certifié pour l'asthme et les allergies** : AAFC : 05/11/1155/01/2066

3. POSE

Pour plus de détails, consultez les instructions d'installation de FiberFloor sur www.tarketthome.com

3.1. Méthodes :

- Détachable
- Permanent
- Flottant sans colle

3.2. Adhésif :

- **Tarkett Qbond One**
Détachable - Rouleau de couche moyenne
Permanent - Truelle 1/32 po x 1/16 po x 1/32 po

3.3. Jointure :

- **Scellant à joint** : Tarkett DT-65 (faible brillance)
- **Soudage à chaud**

4. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponible auprès des distributeurs et détaillants Tarkett.

5. ENTRETIEN

Pour de plus amples renseignements, consultez les instructions d'entretien résidentiel sur www.tarketthome.com

6. SERVICES TECHNIQUES

Rendez-vous sur le site www.tarketthome.com

Communiquez avec l'assistance technique au (888) 639 8275 ou par courriel à l'adresse Resilient.TechnicalSupport@tarkett.com

7. GARANTIE


- GARANTIE RÉSIDENIELLE LIMITÉE À VIE
Garantie « sans questions » Aquaguard^{MD} de 2 ans
- GARANTIE LÉGÈRE COMMERCIALE DE 15 ANS

Tarkett Amérique du Nord

Service technique
30000 Aurora Road
Solon, Ohio 44139
888-639-8275

Resilient.TechnicalSupport@tarkett.com

www.tarketthome.com



**ORTHO-PHTHALATE
FREE**

