



## 1. NOM DU PRODUIT

Coulis sans sable de qualité supérieure TEC<sup>MD</sup> AccuColor<sup>MD</sup> (620)

## 2. FABRICANT

H.B. Fuller Construction Products Inc.  
1105 South Frontenac Street  
Aurora, IL 60504-6451 U.S.A.  
Tél. : 800.552.6225  
Télééc. : 800.952.2368  
tecspecialty.com/fr-can

## 3. DESCRIPTION

Le coulis polymérisé sans sable AccuColor<sup>MD</sup> à base de ciment, de qualité supérieure, est spécialement conçu pour vous offrir des joints denses, lisses et de couleur uniforme, même dans des conditions sèches et chaudes ou avec des carreaux à indice d'absorption élevé. Conçu pour le remplissage de joints de jusqu'à 3 mm (1/8 po) de large, ces principales utilisations comprennent les murs, les tours de bain et les comptoirs. Il sert également pour le remplissage des joints de carreaux de marbre et d'autres pierres naturelles facilement éraflés par un coulis avec sable. Tous les coulis de marque AccuColor<sup>MD</sup> contrôlent chimiquement le processus de durcissement afin d'assurer la couleur uniforme du coulis. Il en résulte une pigmentation riche et uniforme, et des joints à la fois lisses et solides. Mélangé avec de l'eau, le coulis sans sable AccuColor<sup>MD</sup> satisfait les exigences de la norme ANSI A118.6 pour le coulis commercial à base de ciment. Pour les applications sujettes au gel/dégel ou autres applications de coulis à base de ciment au latex devant se conformer à la norme ANSI A118.7, mélangez le coulis avec un additif à émulsion d'acrylique pour coulis TEC<sup>MD</sup>.

### Avantages et caractéristiques clés

- Pour le remplissage de joints de jusqu'à 3 mm (1/8 po) de large
- Parfait pour les carreaux muraux et le marbre
- Polymérisé pour une meilleure performance
- Aucun retrait, fini dur
- Utilisation intérieure/extérieure
- Se conforme à la norme ANSI A118.6
- Se conforme à la norme ANSI A118.7 lorsque mélangé avec l'additif à émulsion d'acrylique pour coulis TEC<sup>MD</sup>
- Fait partie des éléments pour l'obtention de la certification LEED<sup>MD</sup>
- COV 0

### Emballage

Sacs imperméables de 11,34 kg (25 lb) †  
Sacs plastiques de 4,50 kg (9,75 lb)  
Contenants Pure Pak\* de 4,50 kg (9,75 lb)  
Seaux en plastique de 0,454 kg (1 lb)

† Commande spéciale pour la plupart des couleurs.

\* Marque de commerce déposée d'Excello Corporation

### Couleur

Offert en 32 couleurs. Communiquez avec H.B. Fuller Construction Products Inc. (« HBF-CP ») pour obtenir une carte des couleurs disponibles.

### Préparation de la surface

La préparation appropriée des surfaces du carrelage et de jointoiment est importante et contribuera à la qualité d'installation. Les joints doivent être libres de matières étrangères et présenter une profondeur équivalente à au moins 2/3 de l'épaisseur des carreaux. Les saillies d'adhésif ou de mortier doivent être éliminées. Toutes les cales d'espacement de caoutchouc ou de plastique, si utilisées, doivent être retirées avant l'application du coulis. Maintenez les carreaux fermement en place conformément aux directives du fabricant, avant d'appliquer le coulis.

Lorsque le coulis AccuColor<sup>MD</sup> est mélangé avec de l'eau et employé sous des conditions sèches ou chaudes, le carrelage doit être humidifié à l'aide d'une éponge ou par vaporisation avant l'application du coulis. Évitez toute accumulation d'eau dans les joints.

En raison d'un fini très rugueux ou poreux, certains carreaux doivent être scellés avant l'application du coulis. Consultez les directives publiées par le fabricant pour des conseils à ce sujet.

**Remarques :** Le coulis coloré peut tacher la surface de certains carreaux. Respectez les recommandations du fabricant ou testez le produit sur un endroit à l'écart avant de l'employer afin d'en déterminer la convenance.

Pour les installations industrielles ou commerciales qui exigent une résistance aux produits chimiques, employez le Coulis et mortier époxyde

TEC<sup>MD</sup> AccuColor EFX<sup>MC</sup> en conformité avec les recommandations de la norme ANSI A118.3

## Rendement

Les chiffres figurant dans le tableau sont présentés uniquement à titre d'information.

Taille des carreaux	Rendement approximatif			
	par livre		par kilogramme	
	Largeur des joints		Largeur des joints	
	1.6 mm (1/16 po)	3 mm (1/8 po)	1.6 mm (1/16 po)	3 mm (1/8 po)
9 x 9 x 6 mm 3/8 x 3/8 x 1/4 po	0,16 m <sup>2</sup> 1,67 pi <sup>2</sup>	0,08 m <sup>2</sup> 0,83 pi <sup>2</sup>	0,34 m <sup>2</sup> 3,68 pi <sup>2</sup>	0,17 m <sup>2</sup> 1,83 pi <sup>2</sup>
25 x 25 x 6 mm 1 x 1 x 1/4 po	0,41 m <sup>2</sup> 4,45 pi <sup>2</sup>	0,21 m <sup>2</sup> 2,23 pi <sup>2</sup>	0,91 m <sup>2</sup> 9,81 pi <sup>2</sup>	0,46 m <sup>2</sup> 4,92 pi <sup>2</sup>
50 x 50 x 6 mm 2 x 2 x 1/4 po	0,83 m <sup>2</sup> 8,90 pi <sup>2</sup>	0,41 m <sup>2</sup> 4,45 pi <sup>2</sup>	1,82 m <sup>2</sup> 19,62 pi <sup>2</sup>	0,91 m <sup>2</sup> 9,81 pi <sup>2</sup>
108 x 108 x 6 mm 4 1/4 x 4 1/4 x 1/4 po	1,76 m <sup>2</sup> 18,90 pi <sup>2</sup>	0,88 m <sup>2</sup> 9,44 pi <sup>2</sup>	3,87 m <sup>2</sup> 41,67 pi <sup>2</sup>	1,93 m <sup>2</sup> 20,82 pi <sup>2</sup>
150 x 150 x 6 mm 6 x 6 x 1/4 po	2,48 m <sup>2</sup> 26,67 pi <sup>2</sup>	1,24 m <sup>2</sup> 13,33 pi <sup>2</sup>	5,46 m <sup>2</sup> 58,81 pi <sup>2</sup>	2,73 m <sup>2</sup> 29,39 pi <sup>2</sup>
150 x 600 x 8 mm 6 x 24 x 5/16 po	3,2 m <sup>2</sup> 34 pi <sup>2</sup>	1,6 m <sup>2</sup> 17 pi <sup>2</sup>	7 m <sup>2</sup> 75 pi <sup>2</sup>	3,5 m <sup>2</sup> 37,5 pi <sup>2</sup>
200 x 200 x 12 mm 8 x 8 x 1/2 po	1,65 m <sup>2</sup> 17,77 pi <sup>2</sup>	0,82 m <sup>2</sup> 8,88 pi <sup>2</sup>	3,64 m <sup>2</sup> 39,2 pi <sup>2</sup>	1,82 m <sup>2</sup> 19,6 pi <sup>2</sup>
200 x 250 x 6 mm 8 x 10 x 1/4 po	3,67 m <sup>2</sup> 39,53 pi <sup>2</sup>	1,84 m <sup>2</sup> 19,76 pi <sup>2</sup>	8,10 m <sup>2</sup> 87,16 pi <sup>2</sup>	4,05 m <sup>2</sup> 43,57 pi <sup>2</sup>
300 x 300 x 9 mm 12 x 12 x 3/8 po	3,30 m <sup>2</sup> 35,56 pi <sup>2</sup>	1,65 m <sup>2</sup> 17,78 pi <sup>2</sup>	7,28 m <sup>2</sup> 78,41 pi <sup>2</sup>	3,64 m <sup>2</sup> 39,20 pi <sup>2</sup>
300 x 600 x 8 mm 12 x 24 x 5/16 po	5,3 m <sup>2</sup> 57 pi <sup>2</sup>	2,6 m <sup>2</sup> 28 pi <sup>2</sup>	11,7 m <sup>2</sup> 125,7 pi <sup>2</sup>	5,7 m <sup>2</sup> 61,7 pi <sup>2</sup>
400 x 400 x 9 mm 16 x 16 x 3/8 po	4,41 m <sup>2</sup> 47,50 pi <sup>2</sup>	2,20 m <sup>2</sup> 23,70 pi <sup>2</sup>	9,73 m <sup>2</sup> 104,74 pi <sup>2</sup>	4,85 m <sup>2</sup> 52,26 pi <sup>2</sup>
600 x 600 x 9 mm 24 x 24 x 3/8 po	6,60 m <sup>2</sup> 71,00 pi <sup>2</sup>	3,30 m <sup>2</sup> 35,50 pi <sup>2</sup>	14,54 m <sup>2</sup> 156,56 pi <sup>2</sup>	7,27 m <sup>2</sup> 78,28 pi <sup>2</sup>

## Entreposage

Ranger dans un endroit frais et sec. Ne pas entreposer les contenants ouverts.

## Durée limite de stockage

Maximum d'un (1) an à compter de sa date de fabrication, dans un contenant non ouvert.

## Limitations

- Ne pas utiliser à des températures inférieures à 10 °C (50 °F).
- Quoique le coulis AccuColor<sup>MD</sup> contrôle chimiquement le processus de durcissement de manière à assurer l'uniformité de la couleur, en raison des conditions de chantier et des méthodes de nettoyage, une variation de couleur peut se produire dans tout produit à base de ciment Portland.
- De l'efflorescence (une poudre ou une croûte de surface blanchâtre) peut se produire dans tout produit à base de ciment Portland. Le coulis AccuColor<sup>MD</sup> est fabriqué avec du ciment Portland et par conséquent, HBF-CP ne peut pas garantir qu'aucune efflorescence ne se produira.
- Pour éliminer l'efflorescence, laissez durcir le coulis durant au moins 10 jours. Employez les procédures de nettoyage acides ou non acides acceptées dans l'industrie.
- Le nettoyage à l'acide de carreaux non vitrifiés, de marbre ou de pierre naturelle n'est pas recommandé.

## Avertissements

Veuillez lire toute l'information d'avertissement imprimée sur l'emballage du produit avant son emploi. Pour des renseignements sur les urgences médicales, veuillez composer le 1-888-853-1758.

Cette fiche technique de produit fut préparée de bonne foi, selon les renseignements disponibles au moment de sa publication. Elle est conçue pour offrir aux utilisateurs des consignes sur l'emploi et l'application appropriés du/des produit(s) de marque TEC<sup>MD</sup>, à des conditions environnementales et de travail normales. Chaque projet étant différent, H.B. Fuller Construction Products Inc. ne saurait être tenue responsable des conséquences découlant de telles conditions, ou de conditions imprévues.

## 4. DONNÉES TECHNIQUES

### Norme applicable

Mélangé avec de l'eau et testé conformément aux spécifications de la norme ANSI A118.6 pour le coulis pour carreaux de céramique et le coulis à séchage rapide.

Coulis sans sable de qualité supérieure AccuColor <sup>MD</sup> (620)		
Description	Normes ANSI	Résultats-typiques
Résistance à la compression à 28 jours	≥ 3 000 psi (20,7 MPa)	4 500-6 000 psi (31,1-41,5 MPa)
Résistance à la traction à 28 jours	≥ 350 psi (2,4 MPa)	350-500 psi (2,4-3,4 MPa)
Résistance à la flexion à 28 jours	≥ 500 psi (3,4 MPa)	850-1100 psi (5,8-7,5 MPa)
Retrait linéaire à 27 jours	< 0,30 % de retrait	0,11-0,12 % de retrait
Absorption d'eau	< 18 % d'absorption (de 50 % HR à l'immersion)	14-16 % d'absorption
	< 20 % d'absorption (d'immersion à sec)	16-17% absorption

Supérieure à : > Supérieur ou égal à : ≥ Inférieur à : < Inférieur ou égal à : ≤

### Propriétés physiques

Description	
État physique	Poudre sèche
Couleur	Offert en blanc, gris et couleurs pigmentées
Durée d'emploi	1 à 2 heure(s)
Séchage initial [à 22 °C (72 °F)]	24 heures
Durcissement final	21 jours
Classification de circulation piétonnière (ASTM C627)	Résidentielle à commerciale extra lourde
Entreposage	Ranger dans un endroit frais et sec. Ne pas entreposer les contenants ouverts.
Durée limite de stockage	Maximum d'un (1) an à compter de sa date de fabrication, dans un contenant non ouvert.

## 5. DIRECTIVES D'INSTALLATION

### Mélangeage - avec de l'eau

Pour les meilleurs résultats, versez le liquide dans un seau et ajoutez ensuite la poudre. Dans un contenant à mélanger propre, mélangez le coulis AccuColor<sup>MD</sup> et de l'eau propre et fraîche selon les proportions spécifiées ci-dessous.

Taille	Eau
11,34 kg (25 lb)	3,3-3,78 L (112-128 oz liq.)
4,42 kg (9,75 lb)	1,2-1,4 L (40-48 oz liq.)
0,454 kg (1 lb)	147,8 mL (5 oz liq.)

Mélangé bien le tout. Évitez d'aspirer la poussière ainsi que tout contact avec les yeux et la peau. Laissez le mélange reposer pour 10 minutes et mélangez-le de nouveau avant de l'utiliser. Le temps de repos permet à l'eau, au ciment Portland et aux autres ingrédients de réagir correctement. Le temps d'emploi de ce produit, lorsque mélangé dans les proportions indiquées, est d'environ 1 à 2 heures(s).

**Remarque :** Si vous employez moins qu'un (1) contenant entier de coulis AccuColor<sup>MD</sup> ou de nombreux contenants provenant de différents numéros de lot, mélangez le contenu de l'ensemble des contenants avant de prélever la quantité nécessaire. (Les fines particules de pigment peuvent se tasser durant l'expédition, ce qui peut entraîner une variation de couleur du joint fini si vous n'exécutez pas ce prémélange.)

Afin d'assurer l'uniformité de la couleur sur l'ensemble de l'installation, employez la même proportion liquide / coulis pour le mélange de tous les contenants du même ouvrage.

### Mélangeage - avec additif au latex

Pour les applications extérieures, sujettes au gel/dégel ou pour les applications devant se conformer à la norme ANSI A1187, remplacez l'eau par

un additif à émulsion d'acrylique pour coulis TEC<sup>MD</sup>. De plus, H.B. Fuller Construction Products Inc. (« HBF-CP ») recommande l'utilisation d'un additif au latex liquide pour les applications qui nécessitent plus de flexibilité ou une résistance élevée à l'eau.

**Remarque :** N'employez pas d'additif au latex liquide pour l'installation de coulis pour du marbre ou de la pierre naturelle.

### Application

Remplissez complètement les joints entre les carreaux en étendant le coulis AccuColor<sup>MD</sup> avec une taloche en caoutchouc dur propre. Traitez seulement une petite surface à la fois [0,5-1,0 m<sup>2</sup> (5-10 pi<sup>2</sup>)]. Étendez le coulis en diagonale relativement aux joints afin d'éviter de vider les joints du coulis déjà appliqué. Repassez au même endroit à plusieurs reprises dans tous les sens afin d'assurer le tassage approprié du coulis. Éliminez tout excès de coulis de la surface des carreaux en tenant la taloche perpendiculaire aux carreaux et en la déplaçant en diagonale sur les joints. Répétez l'ensemble du procédé jusqu'à ce que tous les joints soient remplis de coulis.

### Nettoyage

Laissez le coulis durcir dans les joints: de 15 à 30 minutes dans le cas d'un coulis mélangé à l'eau ou latex liquide. Mouillez une éponge à coulis dans une chaudière contenant de l'eau fraîche propre et essorez-la. Passez l'éponge mouillée en diagonale sur les carreaux afin de niveler le coulis à la hauteur voulue dans le joint. Répétez cette procédure sur la zone suivante du plancher tout en rinçant régulièrement l'éponge dans de l'eau propre et en l'essorant. Ne laissez pas l'eau de nettoyage s'accumuler à la surface du coulis installé. Laissez sécher le coulis encore une (1) heure avant d'essuyer tout résidu de coulis restant avec un chiffon en tissu-éponge humide. Pour enlever tout résidu de coulis, utiliser un éliminateur de brumasse de coulis.

### Protection/durcissement humide

Protégez l'installation finie contre toute circulation ou impact durant au moins 24 heures; et contre l'immersion ou le gel durant au moins 72 heures. Il est recommandé de sceller le coulis. Consultez l'étiquette du scellant pour les instructions d'application.

Le durcissement à l'humidité est fortement recommandé pour les installations de coulis à base de ciment afin de favoriser le durcissement intégral. Le durcissement à l'humidité s'exécute le mieux en laissant le carrelage recouvert d'une couche unique de papier Kraft #40 durant 72 heures. Vaporisez régulièrement le papier Kraft d'eau afin de maintenir une atmosphère humide au-dessus de la surface carrelée. Ne favorisez pas le durcissement à l'aide de papier-journal, de contreplaqué ou d'une pellicule de polyéthylène.

## 6. DISPONIBILITÉ

Les produits d'installation de carreaux et de pierre TEC<sup>MD</sup> de première qualité sont disponibles partout au pays. Pour vous procurer les produits TEC<sup>MD</sup> dans votre région, veuillez communiquer par :

Téléphone : 800-832-9002  
Site web : [tecspecialty.com/fr-can](http://tecspecialty.com/fr-can)

## 7. GARANTIE

Pour obtenir les détails sur la garantie, veuillez communiquer avec votre représentant commercial ou visiter [tecspecialty.com/fr-can](http://tecspecialty.com/fr-can).

## 8. ENTRETIEN

Sans objet

## 9. SERVICES TECHNIQUES

### Assistance technique

Vous pouvez obtenir de l'information en communiquant avec le service de soutien technique.

Numéro sans frais : 800-832-9023  
Télécopieur : 630-952-1235

### Documents techniques et de sécurité

Pour obtenir des documents techniques et de sécurité, veuillez visiter notre site Web : [tecspecialty.com/fr-can](http://tecspecialty.com/fr-can).

## 10. SYSTÈME DE CLASSEMENT

Division 9



[tecspecialty.com/fr-can](http://tecspecialty.com/fr-can)